

Protan vesikate

Valmistaja:

Protan AS
P. O. Box 420 Brakerøya
N-3002 Drammen Norway
Puh. +47 32 22 16 00 Faksi +47 32 22 17 00

Koostumus

<i>Ainesosa</i>	<i>Paino %</i>
<i>PVC</i>	<i>45</i>
<i>Pehmitin</i>	<i>34</i>
<i>Täyte</i>	<i>11</i>
<i>Polyesterivahviste</i>	<i>7</i>
<i>Stabilisaattori</i>	<i>2</i>
<i>Prosessiapu</i>	<i>1</i>

Kemialliset ominaisuudet ja terveysvaarat

Ei normaalisti ärsytä ihoa, silmiä tai hengitystä. Tuote on vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Vaarat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Vesikatetta hitsattaessa saattaa muodostua höyryjä ja savua. Kuitenkin sekä sisätiloissa teollisuusrakennuksissa että ulkotiloissa katoilla hitsaamisen aikana ei ole mitattu vaarallisten aineiden pitoisuuksia, jotka ylittäisivät viranomaisten sallimat rajat.

Edellä mainitusta huolimatta sisätiloissa työskennellessä ja myös ulkotiloissa tuulettomissa oloissa kokonaissavumäärä saattaa aiheuttaa epämukavuutta hengitysteissä ja on suositeltavaa käyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joko lisääilmastointia tai suojanaamaria. Suosittelemme A2/P2-naamarin, tyyppi 3M 4255 käyttöä (suodattaa eloperäiset liuottimet ja pienet savuhiukkaset).

Tupakointia tulee välttää, kun hitsataan PVC-katetta.

Ensiapu

Mene raittiiseen ilmaan, jos vaivoja ilmaantuu höyryjä hengitettäessä.

Lisätietoja

Tämä esite sisältää tietoa tuotteen turvallisuudesta.

Tuotteen tekniset tiedot löytyvät Protan-asennuskäsikirjasta.

Huolto-ohjeet - Protan näkyvät vesikatteet

Turvatoimenpiteet

Normaali kävelyliikenne ei aiheuta vaaraa vesikatteen lävistymiselle. Tikapuita käytettäessä katolla, tulee niiden alle asettaa suojalevy.

Räystäskourut, likaviemärit ja kaivot tulee puhdistaa ainakin kerran vuodessa tai tarvittaessa. Painepesuria käytettäessä ja lumen luonnissa tulee olla varovainen, ettei vahingoita katteen pintaa.

Vaurio

Kaikki Protan-vesikatteen korjaustoimenpiteet, saneeraukset ja laajennukset tulisi tehdä Protanin hyväksymän urakoitsijan toimesta, noudattaen Protan AS:n määräyksiä ja ohjeita tai muita ratkaisuja, jotka Protan AS on kirjallisesti etukäteen hyväksynyt.

Pysyvät korjaukset tulisi tehdä kuumailmahitsauksella

Vaurio tulee paikata ja korjata Protan-vesikatteella. Väliaikaiseen tiivistykseen voidaan käyttää rakennesili-konia tai polyuretaania. Liimaa, tarraa tai bitumia ei tule koskaan käyttää suorassa kosketuksessa Protan-vesikatteen kanssa. Ota yhteyttä Protaniin koskien, mitä saumausmassaa voidaan käyttää väliaikaiseen paikkaukseen.



PROTAN
Turvallinen vesikate

Protan Oy
Koivuhaantie 18, 01510 Vantaa
Puh. 0207 410 400, Fax 0207 410 410
protan@protan.fi
www.protan.fi

Protan AS
P. O. Box 420 Brakerøya - N-3002 Drammen - Norway
Puhelin +47 32 22 16 00 - Fax +47 32 22 17 00
www.protan.com